




IMPERFLEX TOITURES BALCONS ET TERRACES

REVÊTEMENT D'IMPERMÉABILITÉ
PHOTO-RÉTICULABLE



L'émission de dioxyde de carbone est le principal responsable de l'augmentation de l'effet de serre et croît avec l'augmentation de la consommation d'énergie.


L'Union Européenne reconnaît la contribution des solutions qui permettent la réduction de la consommation énergétique des habitations.

Imperflex Toitures dispose de la technologie **Thermocin**, c'est-à-dire d'une grande capacité à réfléchir le rayonnement solaire - Total Solar Reflectance (TSR)

Caractéristiques de la Technologie THERMOCIN*

- Excellente capacité à réfléchir le rayonnement solaire
- Réduit la consommation énergétique des bâtiments
- Augmente le confort thermique des bâtiments
- Libère rapidement l'énergie thermique absorbée

*(uniquement en Blanc)



Certificats / Tests

Extension de la tension maximale (EN ISO 527-1/3/5):	Il est considéré comme étanche (rapport d'essais du LNEC)
Espessura da película seca:	226 % (rapport d'essais du LNEC)
Résistance à la déchirure (EN 12310-1):	90 N (rapport d'essais du LNEC)
Stabilité dimensionnelle, AL (EN 1107-2):	0,1 % (rapport d'essais du LNEC)
Couleur blanche (0501) avec technologie Thermocin	
Emissivité (EN 15976):	90 % (rapport d'essais du LNEC)
Absorption solaire (EN 14500):	21 % (rapport d'essais du LNEC)
Réflectance solaire (EN 14500):	79 % (rapport d'essais du LNEC)

Caractéristiques principales

Environnement

Sanitaire

Performance

Nettoyage

Matériel

Destination

Couleurs

Consommation

CIN

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.

Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal

T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com

www.cin.com

CIN VALENTINE, S.A.U.

P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España

T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com

PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.

P. I. Güímar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güímar - Tenerife - España

T +34 922 505 330 - customerservice.es@cin.com

CIN CELLIOSE, S.A. - Division CIN Déco

Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France

T +33 (0) 4 72 39 77 35 - customerservice.fr@cin.com

CIN COATINGS POLSKA Sp. z o.o.

ul.Ryzowa 53 - 02-495 Warszawa - Polska

T +48 22 8681068 - T +48 518 194 418 - customerservice.pl@cin.com

TINTAS CIN ANGOLA, S.A.

Rua Pedro Álvares Cabral, 21 - 788 Benguela - Angola

T +244 272 235 059 - customerservice.ao@cin.com

TINTAS CIN DE MOÇAMBIQUE, S.A.

Av. das Industrias, 2507 - Machava - Moçambique

T +258 21 748 012 - customerservice.mz@cin.com